

Utilisation des Durcisseurs

POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT

Description

Vous trouverez dans ce tableau les produits Sikkens dans lesquels peuvent être utilisés les Durcisseurs multi-usages P25 et P35.
 Pour le détail des informations spécifiques à propos des ratios de mélange, les durées de vie et les temps de séchage, se reporter aux fiches techniques des produits concernés.

Primaires/Apprêts	P Hardeners		
		P25	P35
Autosurfacier HB S2.02.01		✓	✓
Multi Use Filler HS 3.2.22		✓	✓

Topcoat	P Hardeners		
		P25	P35
Autocryl 5.2.1		✓	✓
Autocryl Plus 5.2.49		✓	✓

Vernis	P Hardeners		
		P25	P35
Autoclear 5.2.15		✓	✓
Autoclear Plus 5.2.62		✓	✓
Autoclear Plus HS 5.2.64		✓	✓
Autoclear Mat 5.5.1		✓	✓

Akzo Nobel Car Refinishes S.A.S.
 Adresse: Rue Jean Cassé – Bât. 139, 60762 Montataire Cedex. France
 Téléphone: 0033 3 44 28 53 00

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les noms de marques mentionnés dans la présente fiche technique sont des marques commerciales ou font l'objet d'un contrat de licence avec Akzo Nobel.

Bureau Central
 Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. www.sikkenscr.com

