

# 1K Multi Plastic Primer RTS

Primaire d'adhérence - Aérosol

28/03/2019


L2.01.06

## DESCRIPTION

Primaire d'accrochage mono-composant, pour les parties plastiques.


## PRODUITS

**Proportion de mélange** PAE 1K Multi Plastic Primer



Bien mélanger avant utilisation

**Application** 1 x 1 couche




Distance d'application: 10-20 cm

**Nettoyage** Tourner l'aérosol et vider la soupape.



**Temps d'évaporation** Recouvrable après 20 minutes à 20°C  
Recouvrable dans les 24 heures à 20°C



**Recouvrable avec** Tous les primaires, apprêts et finitions Lesonal.



**Protection** Utiliser un équipement de protection respiratoire approprié  
Akzo Nobel Car Refinishes recommande d'utiliser une protection respiratoire d'adduction d'air.



Lire la fiche technique pour plus d'information

# 1K Multi Plastic Primer RTS

Primaire d'adhérence - Aérosol

28/03/2019

L2.01.06

## DESCRIPTION

Primaire d'accrochage mono-composant, pour les parts en matières plastiques

## PRODUIT & ARTICLES AUXILIAIRES

**Produits** 1K Multi Plastic Primer


**Composition** Résine poly-olefine

## METHODE D'UTILISATION

**Supports** Peut être appliqué sur les éléments de carrosserie en matières composites; à l'exception de PE pure (polyéthylène).

**Préparation du support** Nettoyer le support (sans primaire d'origine) à l'aide d'eau chaude et du savon.  
Dégraisser avec Lesonal Degreaser.  
Dépolir soigneusement au Scotch Brite S (Grey) très fin.  
Ensuite dégraisser avec Lesonal Degreaser et enlever la poussière avec un tampon d'essuyage.

**Proportion de mélange** Prêt à l'emploi; bien agiter avant l'emploi.



**Application** Appliquer 1 couche fermée.



Température minimale d'application: 15°C

# 1K Multi Plastic Primer RTS


Primaire d'adhérence - Aérosol

28/03/2019

L2.01.06

**Nettoyage**

Après usage, tourner l'aérosol et pousser la soupape pendant 2 à 3 secondes pour la vider.

**Temps d'évaporation**Recouvrable après 20 minutes à 20°C  
Recouvrable dans les 24 heures à 20°C**Épaisseur de couche**

1-4 microns

**Recouvrable**Après 20 minutes à 20°C, avec tous les apprêts et finitions Lesonal, directement sur 1K Multi Plastic Primer.  
Doit être recouvert dans les 24 heures à 20°C. Après ce délai, dépolir soigneusement avec du Scotch Brite Type S XFine (gris) avant de peindre.**Stockage du produit**

Éviter les variations extrêmes de température et les niveaux d'humidité élevés

**Durée de vie**

2 ans à 20°C

**COV****2004/42/IIIB(e)(840)720**

Le taux de COV de ce produit est de 720 g/litre volume PAE.

**AkzoNobel Car Refinishes**

ZI Les Bas Prés

60762 Montataire Cedex

Tel: 03 44 28 53 25

[www.Lesonal.fr](http://www.Lesonal.fr)**RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL**

**IMPORTANT** Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos modalités de vente standard. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche de données seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche de données a été mise à jour avant d'utiliser le produit.

Les marques des produits qui figurent dans cette fiche de données sont des marques de commerce ou sont sous licence d'AkzoNobel.

**Siège**AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, Pays-Bas. [www.Lesonal.com](http://www.Lesonal.com)