



ANTI-STEENSLAG P2

ANTI-GRAVILLON P4

ANTI-GRAVEL P6

STEINSCHLAGSCHUTZ P8





TECHNISCH INFORMATIEBLAD

ANTI-STEENSLAG

Gerko Anti-steenslag is een middel voor de bescherming van autocarosserieën op basis van rubbers waaraan kunstharsen zijn toegevoegd. Het vormt een elastische, fijnkorrelige coating die drempels, wielkasten, spoilers en andere carrosseriedelen beschermt tegen steenslag, water, zout en olie. Het heeft ook geluiddempende eigenschappen. Het oppervlak kan na ongeveer 3 - 4 uur bij 20°C worden afgelakt. Na droging kan het worden afgelakt met elk type aflak. Verkrijgbaar in zwart, grijs en wit

Ondergronden: staal, verzinkt staal, aluminium, polyesterplamuur, epoxy vulstoffen, tweecomponenten acryl vulstoffen en kunststoffen..

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	STUKS PER DOOS	DOZEN PER PALLET
AG100	Anti-steenslag 1L	Zwart	12	480
AG110	Anti-steenslag 1L	Grijs	12	480
AG120	Anti-steenslag 1L	Wit	12	480

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK


Het oppervlak moet worden gereinigd (alle corrosiecentra verwijderd), ontvet en grondig gedroogd. Het wordt aanbevolen om een antiroestprimer op het element aan te brengen voordat het middel ter bescherming van de carrosserie wordt aangebracht.

TOEPASSING

Voor het aanbrengen de verpakking met product ongeveer 3 minuten schudden, de schroefdopbescherming afbreken en het spuitpistool rechtstreeks op de container bevestigen. De aangrenzende oppervlakken die niet gecoat moeten worden, bedekken.



Aanbrengen met een spuitpistool voor dikke massa's met spuitmond diameter 4 mm bij een luchtdruk van 2 - 4 bar vanaf een afstand van ongeveer 15 - 20 cm. Aantal lagen: 1 - 2.



Uitdamptijd tussen de lagen: 15 - 25 minuten bij 20°C.

Niet aanbrengen op onderdelen van de motor, de versnellingsbak, het uitlaatsysteem en de ophanging. Het wordt aanbevolen om het middel aan te brengen om de carrosserie te beschermen bij een temperatuur boven 15°C.

DROOGTIJD



Het oppervlak kan na circa 3 - 4 uur bij 20°C worden afgelakt.

ANTI-STEENSLAG

DROOGTIJD

De dikte van de aangebrachte lagen van het product heeft een aanzienlijk effect op de droogtijd, de optimale dikte is ongeveer 100 µm.

FYSICOCHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dit is een zwarte/grijze/witte vloeistof met een aromatische, zoete geur. Het maximale VOS-gehalte voor gebruiksklaar product is: <840 g/l.

OPSLAGVOORWAARDEN

Bewaar het product goed gesloten in de originele verpakking, op een droge en goed geventileerde plaats, verwijderd van vuur en warmtebronnen bij een temperatuur van 5°C tot 20°C. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf de fabricagedatum.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Veiligheidsinformatieblad en de toepasselijke regelgeving voor gezondheid en veiligheid op het werk met blootstelling aan chemische factoren.

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Met thinner





FICHE TECHNIQUE

ANTI-GRAVILLON

Gerko Anti-gravillon est un agent de protection des carrosseries à base de caoutchoucs auxquels des résines synthétiques ont été ajoutées. Il forme un revêtement élastique à grain fin qui protège les seuils, les passages de roues, les spoilers et autres parties du corps contre les éclats de pierre, l'eau, le sel et l'huile. Il a également des propriétés insonorisantes. La surface peut être peinte après environ 3 à 4 heures à 20°C. Après séchage, il peut être fini avec n'importe quel type de couche de finition. Disponible en noir, gris et blanc.

Substrats: acier, acier galvanisé, aluminium, charges polyester, charges époxy, charges acryliques bi-composants et plastiques.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CODE	DÉSCRIPTION	COULEUR	PIÈCES PAR BOÎTE	PIÈCES PAR PALLET
AG100	Anti-gravillon 1L	Noir	12	480
AG110	Anti-gravillon 1L	Gris	12	480
AG120	Anti-gravillon 1L	Blanc	12	480

PRÉPARATION DE SURFACE


La surface doit être nettoyée (tous les centres de corrosion enlevés), dégraissée et soigneusement séchée. Il est recommandé d'appliquer un apprêt anti-rouille sur l'élément avant d'appliquer l'agent de protection corporelle.

APPLICATION

Avant l'application, agiter l'emballage du produit pendant environ 3 minutes, casser le capuchon à vis et fixer le pistolet de pulvérisation directement sur le récipient. Les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être enduites doivent être couvertes.



Appliquer au pistolet pour les masses épaisses avec un diamètre de buse 4 mm à une pression d'air de 2 à 4 bar à une distance d'environ 15 à 20 cm. Nombre de couches: 1 - 2.



Temps d'évaporation entre les couches: 15 - 25 minutes à 20°C.

Ne pas appliquer sur le moteur, la boîte de vitesses, le système d'échappement et les pièces de suspension. Il est recommandé d'appliquer l'agent de protection corporelle à des températures supérieures à 15°C.

TEMPS DE SÉCHAGE



La surface peut être peinte après environ 3 à 4 heures à 20°C.

FICHE TECHNIQUE

ANTI-GRAVILLON

TEMPS DE SÉCHAGE

L'épaisseur des couches appliquées du produit a un effet significatif sur le temps de séchage, l'épaisseur optimale est d'environ 100 µm.

PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES

C'est un liquide noir/gris/blanc avec une odeur aromatique et sucrée. La teneur maximale en COV pour produit prêt à l'emploi est: <840 g/l.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit bien fermé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart du feu et des sources de chaleur à une température de 5°C à 20°C. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois à compter de la date de fabrication.

RECOMMANDATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Fiche signalétique et réglementations applicables en matière de santé et de sécurité au travail en cas d'exposition à des facteurs chimiques.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec diluant



TECHNICAL DATA SHEET

ANTI-GRAVEL

Gerko Anti-gravel is an agent designed for the protection of car bodies, based on rubbers with addition synthetic resins. It forms an elastic, fine-grained coating, which protects thresholds, wheel arches, spoilers and other elements of car body against stone impacts, water, salt and oils. It also has silencing properties. The surface can be lacquered after about 3 - 4 hours at 20°C. After drying it can be coated with any type of topcoats. Available in black, grey and white.

Surfaces: steel, galvanized steel, aluminium, polyester putties, epoxy fillers, two-component acrylic fillers and plastics.

PHYSICAL PROPERTIES

CODE	DESCRIPTION	COLOUR	PIECES PER BOX	PIECES PER PALLET
AG100	Anti-gravel 1L	Black	12	480
AG110	Anti-gravel 1L	Grey	12	480
AG120	Anti-gravel 1L	White	12	480

SURFACE PREPARATION


The surface must be cleaned (removed all corrosion centres), degreased and dried thoroughly. It is recommended to apply anti-corrosion primer on the element before application of the agent for protecting car body.

APPLICATION

Before applying, shake the container with product about 3 minutes, break off screw cap protection and attach the spray gun directly to the container. The adjacent surfaces not designed for coating should be covering.



Apply with a spray gun for thick masses with nozzle diameter 4 mm at the pressure 2 - 4 bar from a distance of approximately 15 - 20 cm. Number of layers: 1-2.



Flash off time between layers: 15 - 25 minutes at 20°C

Do not apply on elements of the engine, gearbox, exhaust system and suspension. It is recommended to apply the agent for protecting car body at a temperature above 15°C.

DRYING TIME



The surface can be lacquered after about 3 - 4 hours at 20°C.

TECHNICAL DATA SHEET
ANTI-GRAVEL

DRYING TIME

The thickness of the applied layers of the product has a considerable effect on the drying time, the optimum thickness is about 100 µm.

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES

This is a black/grey/white liquid with an aromatic, sweet odour. The maximum content of VOC for ready to use product is: < 840 g/l.

STORAGE

Store the product tightly closed in the original container, in dry and well ventilated place, away from fire and heat sources at the temperature from 5°C to 20°C. Do not expose to direct sunlight.

SHELF LIFE

12 months from the date of manufacture.

HEALTH AND SAFETY RECOMMENDATIONS

Safety Data Sheet and the applicable regulations for health and safety at work involving exposure to chemical factors.

EQUIPMENT CLEANING

With thinner



TECHNISCHES DATENBLATT

STEINSCHLAGSCHUTZ

Gerko Steinschlagschutz ist ein Mittel zum Schutz von Karosserien auf der Basis von Kautschuken, denen Kunstharze zugesetzt wurden. Es bildet eine elastische, feinkörnige Beschichtung, die Schweller, Radkästen, Spoiler und andere Körperteile vor Steinschlägen, Wasser, Salz und Öl schützt. Es hat auch schalldämpfende Eigenschaften. Die Oberfläche kann nach ca. 3 - 4 Stunden bei 20°C gestrichen werden. Nach dem Trocknen kann es mit jeder Art von Decklack fertiggestellt werden. Erhältlich in schwarz, grau und weiß.

Substrate: Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, Polyesterfüllstoffe, Epoxidfüllstoffe, Zweikomponenten-Acrylfüllstoffe und Kunststoffe.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	STÜCKE PRO PALLET
AG100	Steinschlagschutz 1L	Schwarz	12	480
AG110	Steinschlagschutz 1L	Grau	12	480
AG120	Steinschlagschutz 1L	Weiß	12	480

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG


Die Oberfläche muss gereinigt (alle Korrosionszentren entfernt), entfettet und gründlich getrocknet werden. Es wird empfohlen, vor dem Auftragen des Körperschutzmittels eine Rostschutzgrundierung auf das Element aufzutragen.

ANWENDUNG

Schütteln Sie den Produktbehälter vor dem Auftragen ca. 3 Minuten, brechen Sie den Schraubverschluss ab und befestigen Sie die Spritzpistole direkt am Behälter. Decken Sie benachbarte Flächen ab, die nicht beschichtet werden sollen.



Mit einer Spritzpistole für dicke Massen mit Düsendurchmesser auftragen 4 mm bei einem Luftdruck von 2 - 4 bar aus einem Abstand von ca. 15 - 20 cm. Anzahl der Schichten: 1 - 2.



Abblaszeit zwischen den Schichten: 15 - 25 Minuten bei 20°C.

Nicht auf Motor-, Getriebe-, Abgassystem- und Aufhängungsteile anwenden. Es wird empfohlen, das Körperschutzmittel bei Temperaturen über 15°C aufzutragen.

TROCKNUNGSZEITEN



Die Oberfläche kann nach ca. 3 - 4 Stunden bei 20°C gestrichen werden.



TECHNISCHES DATENBLATT

STEINSCHLAGSCHUTZ

TROCKNUNGSZEITEN

Die Dicke der aufgetragenen Schichten des Produkts hat einen signifikanten Einfluss auf die Trocknungszeit, die optimale Dicke beträgt ungefähr 100 µm.

PHYSIKOCHEMISCHEN EIGENSCHAFTEN

Dies ist eine schwarz/grau/weiße Flüssigkeit mit einem aromatischen, süßen Geruch. Der maximale VOC- Gehalt für Gebrauchsfertiges Produkt ist: <840 g/l.

LAGERBEDINGUNGEN

Bewahren Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht vor Feuer und Wärmequellen bei einer Temperatur von 5°C bis 20°C auf. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

HALTBARKEIT

12 Monate ab Herstellungsdatum.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Sicherheitsdatenblatt und geltende Arbeitsschutzbestimmungen unter Einwirkung chemischer Faktoren.

REINIGUNGSWERKZEUGE

Mit Verdünnern

